

Produkt-Daten

Mipri

Aluminiumoxid BS-01

Chemische Werte		
Al ₂ O ₃	%	≥ 99,4
Na ₂ O	%	≤ 0,4
Fe ₂ O ₃	%	≤ 0,01
SiO ₂	%	≤ 0,1

Physikalische Werte		
Spezifische Oberfläche [BET]	m ² /g	15 - 17
D 10	nm	100 - 200
D 50 [DLS]	nm	200 - 300
D 90	nm	400 - 850
Ölaufnahme	%	55 - 90
Schüttgewicht, lose	g/l	270 - 350

Weitere Informationen	
Ursprungsland	EG
Zolltarif-Nr.	2818.2000

Alle aufgeführten Daten sind typische Werte. Sie entsprechen nicht bestimmten Spezifikationen und sind daher ohne Gewähr.

2013/08

Mipri GmbH
 Fliederweg 13
 65527 NIEDERNHAUSEN
 GERMANY
 USt-Id-Nr.: DE 225684785

Internet: www.mipri.com
 Phone: +49-6127-992439
 Fax: +49-6127-992431
 E-Mail: office@mipri.com
 IBAN: DE5851250000043023250